



有机颜料

TRANSCOR PIGMENT



ISO 9001:2000 ISO 14001:2004



HONGDA GROUP LIMITED

535 QingShuiQiao Road 11th Floor Office Park Building Ningbo Hi-Tech Park 315040 China
Tel: 0086-574-87907888 Fax: 0086-574-87917070 87265831
Http://www.hongda-chem.com E-mail: chemcolor@hongda-chem.com

(SINCE 1992)



HONGDA GROUP LIMITED
洪大集团有限公司

色样 Colour sample		产品名称 Product Name	颜料索引号 Color index No.	物理数据 Physical data		牢度性能 Fastness properties								应用领域 Recommended applications											
本色 Full shade	冲淡色 Tint			PH值 PH Value	比重 Density g/cm³	吸油量 Oil absorption ml/100g	耐光性 Light fastness	耐热性 Heat resistance	耐水性 Water resistance	耐油性 Oil resistance	耐酸性 Acid resistance	耐碱性 Alkali resistance	油墨 Inks					油漆 Paints					塑料 Plastics	印花色浆 Tye-dye printing	
													溶剂型 Solvent base inks	苯基型 Toluene-base inks	复合型 Complex inks	水性型 Water-base inks	自干漆 Air drying paint	硝基漆 Nitrocellulose Lacquers	烘漆 Stoving paint	乳胶漆 Emulsion paint					
		酞菁蓝BGS (HD-806) Phthalocyanine Blue BGS (HD-806)	C.I P.B.15:3	7	1.60	40.0	7-8	260	5	5	5	5	○											●	
		酞菁蓝BGS (HD-807) Phthalocyanine Blue BGS (HD-807)	C.I P.B.15:3	7	1.62	40.0	7-8	250	5	5	5	5	●			○	○						○	○	
		酞菁蓝BGS (HD-808) Phthalocyanine Blue BGS (HD-808)	C.I P.B.15:3	7	1.61	40.5	7-8	250	5	5	5	5	●	●	●	●		●	○						
		酞菁蓝BGS (HD-810) Phthalocyanine Blue BGS (HD-810)	C.I P.B.15:3	7	1.62	40.0	7-8	250	5	5	5	5	●				●	●				●	○	●	
		酞菁蓝BGS (HD-7084) Phthalocyanine Blue BGS (HD-7084)	C.I P.B.15:3	7	1.42	38	8	220	5	5	5	5					●								
		酞菁蓝BGS (HD-B2G) Phthalocyanine Blue BGS (HD-B2G)	C.I P.B.15:3	7	1.45	37	8	240	5	5	5	5		○										●	
		酞菁蓝BGS (RC-7090) Phthalocyanine Blue BGS (RC-7090)	C.I P.B.15:3	7	1.31	38	8	240	5	5	5	5												●	
		酞菁蓝BGS (RC-8700) Phthalocyanine Blue BGS (RC-8700)	C.I P.B.15:3	7	1.45	37	7	220	5	5	5	5	●												
		酞菁蓝BGS (RC-8700A) Phthalocyanine Blue BGS (RC-8700A)	C.I P.B.15:3	7	1.48	37	8	220	5	5	5	5	●												
		酞菁蓝BGS (RC-8500) Phthalocyanine Blue BGS (RC-8500)	C.I P.B.15:3	7	1.48	36	8	230	5	5	5	5	●			○	○								
		酞菁蓝BGS (RC-7330) Phthalocyanine Blue BGS (RC-7330)	C.I P.B.15:3	7	1.43	37	7	230	5	5	5	5	●												
		酞菁蓝 RC-5412S Phthalocyanine Blue RC-5412S	C.I P.B.15:4	7	1.50	38	8	230	5	5	5	5		●		○									
		酞菁蓝 RC-7101F Phthalocyanine Blue RC-7101F	C.I P.B.15:4	7	1.50	39	8	240	5	5	5	5					●			○					
		酞菁蓝 HD-4000S Phthalocyanine Blue HD-4000S	C.I P.B.15:4	7	1.6	36	8	230	5	5	5	5		○	●	○									
		酞菁蓝 HD-3000 Phthalocyanine Blue HD-3000	C.I P.B.15:4	7	1.55	37	7	230	5	5	5	5		○	●	○									
		酞菁绿 (HD-G) Phthalocyanine GREEN (HD-G)	C.I P.G.7	7	1.65	38.5	7-8	260	5	5	5	5	●	○	●	○	●	●		●	●	●	●	●	●

● 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using

色样 Colour sample		产品名称 Product Name	颜 料 索 引 号 Color index No.	物理数据 Physical data		牢度性能 Fastness properties								应用领域 Recommended applications										
本色 Full shade	冲淡色 Tint			PH值 PH Value	比重 g/cm ³	吸油量 ml/100g	耐光性 Light fastness	耐热性 Heat resistance	耐水性 Water resistance	耐油性 Oil resistance	耐酸性 Acid resistance	耐碱性 Alkali resistance	油墨 Inks					油漆 Paints					塑 料 Plastics	印花色浆 Textile printing
													胶印墨 Offset inks	溶剂墨 Solvent base inks	甲苯墨 Toluene base inks	复合墨 Complex inks	水墨 Water-base inks	自干漆 Air drying paint	硝基漆 Lacquers	乳胶漆 Stoving paint	乳胶漆 Emulsion paint			
		永固红HD-87 FAST RED HD-87	C.I P.R.2	6.5	1.7	45	5	120	5	4	4	2	○				●	○						●
		永固红HD-WS FAST RED HD-WS	C.I P.R.2	6.5	1.5	45	5	120	5	4	5	4		●	●	●	●							
		甲苯胺红HD-06 TOLUIDINE SCARLET RED HD-06	C.I P.R.3	7	1.7	40	6-7	120	5	4	5	5						●	○					
		永固红RC-266 FAST RED RC-266	C.I P.R.4	6.5	1.6	45	7	120	5	4	5	5		○			●					●		
		耐晒红RC-1022 FAST RED RC-1022	C.I P.R.5	6	1.4	35	7	200	5	5	5	5					●	○	○	○		○	●	
		永固红HD-68 FAST RED HD-68	C.I P.R.8	7	1.6	50	5	120	4	4	5	1	○				○						●	
		甲苯胺紫红HD-05 TOLUIDINE DARK RED HD-05	C.I P.R.13	7	1.3	45	6	140	5	2	5	1						●	○	○			○	
		3132大红粉 3132 SCARLET RED	C.I P.R.21	6	1.6	40	6	120	4	3	5	5		○		○	○	●						
		颜料亮红RC-688 BRILLIANT FAST RED RC-688	C.I P.R.22	7	1.4	50	5	140	4	1	4	2		○			●				○		●	
		坚固玫瑰红HD-3193 FAST CARMINE HD-3193	C.I P.R.23	6-7	1.6	50-5	6	130	4	2	5	4	●				●	○					●	
		红青莲HD-BF BRILLIANT PURPLE HD-BF	C.I P.R.31	7	1.7	50-5	5	150	4-5	3	5	5	●	○			●	○				○	●	
		耐晒大红HD-GN FAST SCARLET HD-GN	C.I P.R.48:1	7.5	1.9	45	4	180	4	3	4	3	○						●	○		○		
		耐晒大红HD-WI FAST SCARLET HD-WI	C.I P.R.48:1	7.5	1.9	45	4	180	5	3	4	4					●						○	
		耐晒大红HD-NP FAST SCARLET HD-NP	C.I P.R.48:1	7.5	1.9	45	4	230	5	3	4	3										●		
		耐晒大红RC-259 FAST SCARLET RC-259	C.I P.R.48:2	7	1.8	50	5	180	4	3	3	4	○						○	○	○		○	
		耐晒大红RC-259B FAST SCARLET RC-259B	C.I P.R.48:2	7	1.8	50	5	180	4	3	3	4	○										○	
		耐晒大红HD-XL FAST SCARLET HD-XL	C.I P.R.48:2	7	1.8	50	5	180	5	5	4	5	○	●	●	●	○						○	
		耐晒大红HD-2BP FAST SCARLET HD-2BP	C.I P.R.48:2	7	1.8	50	5	230	4	3	2	4										●		
		耐晒大红HD-GS FAST SCARLET HD-GS	C.I P.R.48:3	7	1.8	50	5	180	4	4	3	4							○	○	○		○	
		耐晒大红HD-W103 FAST SCARLET HD-W103	C.I P.R.48:3	7	1.8	50	5	180	5	4	3	5		●			●						○	
		耐晒大红HD-2BSP FAST SCARLET HD-2BSP	C.I P.R.48:3	7	1.8	50	5	230	4	4	3	4										●		
		耐晒大红HD-2BM FAST SCARLET HD-2BM	C.I P.R.48:4	7	1.9	50	6	180	4	5	3	2	○					○	●	●	○		○	
		立索尔大红HD-OF73 FAST SCARLET RED HD-OF73	C.I P.R.49:1	8	1.8	40	4	130	4	3	4	2	●	○				○						
		立索尔大红RC-198 FAST SCARLET RED RC-198	C.I P.R.49:1	7	1.9	40	4	130	5	3	4	5					●						○	
		立索尔大红RC-335 Fast Scarlet Red RC-335	C.I P.R.49:1	7	1.8	40	4	130	5	3	4	5					●							
		立索尔深红HD-HW FAST DARK RED HD-HW	C.I P.R.49:2	7	1.8	50	4	130	5	3	3	5		○			●						○	
		立索尔红HD-S6B FAST SCARLET RED HD-S6B	C.I P.R.52:1	8	1.7	50	6	180	4	4	3	3		●		●		○	○	●	○	○		
		立索尔红RC-302 FAST SCARLET RED RC-302	C.I P.R.52:2	7.5	1.6	40	7	150	3	3	2	4						○	○	●	○			
		色淀红RC-OF08 RED LAKE RC-OF08	C.I P.R.53:1	7	1.8	45	4	140	4	4	3	2	●									○		

● 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using



色样 Colour sample		产品名称 Product Name	颜料索引号 Color index No.	物理数据 Physical data		牢度性能 Fastness properties								应用领域 Recommended applications										
本色 Full shade	冲淡色 Tint			PH值 pH Value	比重 Density g/cm³	吸油量 Oil absorption ml/100g	耐光性 Light fastness	耐热性 Heat resistance	耐水性 Water resistance	耐油性 Oil resistance	耐酸性 Acid resistance	耐碱性 Alkali resistance	油墨 Inks				油漆 Paints							
													胶印墨 Offset inks	溶剂型 Solvent base inks	甲苯墨 Toluene-base inks	复合墨 Complex inks	水墨 Waterbase inks	自干漆 Air drying paint	溶剂漆 Solvent lacquers	烘烤漆 Baking paint	乳胶漆 Emulsion paint	塑料 Plastics	印花色浆 Textile printing	
		色淀红RC-258 RED LAKE RC-258	C.I. P.R53:1	7	1.8	45	4	140	5	4	3	4	○			●								○
		色淀红RC-NF RED LAKE RC-NF	C.I. P.R53:1	7	1.8	45	4	140	4	4	4	4	○	●	○	●	○							○
		色淀红RC-2170 RED LAKE RC-2170	C.I. P.R53:1	7	1.8	45	3	140	4	4	3	3	○				○							○
		色淀红RC-PA Red Lake RC-PA	C.I. P.R.53:1	7	1.7	50	3	140	4	4	3	4	○	●	○	○								
		色淀红RC-CP RED LAKE RC-CP	C.I. P.R53:1	7	1.8	45	3	140	4	4	3	3	○										●	
		立索尔洋红RC-188 FAST RUBINE RC-188	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	5	170	5	3	4	4					●							○
		立索尔洋红RC-303 FAST RUBINE RC-303	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	5	170	5	3	4	4					●							○
		立索尔洋红HDN FAST RUBINE HDN	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	5	170	4	3	4	4	●	○									○	
		立索尔洋红HDD FAST RUBINE HDD	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	5	170	4	3	4	4	●											
		立索尔洋红HDE FAST RUBINE HDE	C.I. P.R57:1	7	1.6	50	5	170	4	4	3	4	●											
		立索尔洋红HDH FAST RUBINE HDH	C.I. P.R57:1	7	1.65	56	5	170	4	3	4	4	●	○	○									
		立索尔洋红HDA FAST RUBINE HDA	C.I. P.R57:1	7	1.5	55	5	170	5	3	4	4	●	○	○									
		立索尔洋红HD-MB FAST RUBINE HD-MB	C.I. P.R57:1	7	1.5	55	5	170	5	3	4	4	●	○	○									
		立索尔洋红RC-298 FAST RUBINE RC-298	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	6	170	4	3	4	4	○					○						○
		立索尔洋红HD-300 FAST RUBINE HD-300	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	5	170	4	3	4	4	○	○	●	●								
		立索尔洋红HDB FAST RUBINE HDB	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	5	170	5	3	4	4		●	○	○								
		立索尔洋红HD-4BP FAST RUBINE HD-4BP	C.I. P.R57:1	7	1.7	50	5	170	4	3	4	4											●	
		立索尔洋红HD-4BGL Fast Rubine HD-4BGL	C.I. P.R.57:1	7	1.7	50	5	170	4	3	4	4		●	○									
		立索尔紫红HD-07 FAST MAROON HD-07	C.I. P.R63:1	8	1.7	50	6	140	4	3	3	3	○					●					○	
		永固桃红色原 Fast Pink Tone R	C.I. P.R.81	7	1.8	50	4	120	1	3	4	2					●							
		永固红HD-FGR FAST RED HD-FGR	C.I. P.R112	7	1.2	30	6	150	5	4	5	5	○	○			●	○				○		○
		喹吡啶酮红RC-1171 QUINDO RED RC-1171	C.I. P.R122	6.7	1.5	50	7	250	5	5	5	5	○	●	○	●	○	●	●	●	●	○	●	●
		喹吡啶酮红RC-1170 QUINDO RED RC-1170	C.I. P.R122	6.7	1.5	50	7	250	5	5	5	5	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●
		喹吡啶酮红RC-1102 QUINDO RED RC-1102	C.I. P.R122	6.7	1.5	50	7	250	5	5	5	5	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		颜料红HD-630 PIGMENT RED HD-630	C.I. P.R123	6-7	1.7	45	6-7	250	5	5	5	5						●	○	○	○	○	○	○
		永固桃红HD-100 FAST PINK HD-100	C.I. P.R146	7	1.5	50	5	160	5	5	5	5	●	●			●	○	○	○	○	○		○
		颜料红HD-358 PIGMENT RED HD-358	C.I. P.R149	6-7	1.6	40	7	200	5	5	5	5						●	○	○	○	○	○	○
		永固红HD-F2RK FAST RED HD-F2RK	C.I. P.R170	7	1.5	40	7	180	5	5	5	5	○	○				●	●	●			○	○
		永固红HD-F3RK FAST RED HD-F3RK	C.I. P.R170	7	1.5	40	7-8	180	5	5	5	5	○	○					●	●			○	○

● 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using



色样 Colour sample		产品名称 Product Name	颜料索引号 Color index No.	物理数据 Physical data		牢度性能 Fastness properties								应用领域 Recommended applications									
本色 Full shade	冲淡色 Tint			PH值 pH Value	比重 Density g/cm³	吸油量 Oil absorption ml/100g	耐光性 Light fastness	耐热性 Heat resistance	耐水性 Water resistance	耐油性 Oil resistance	耐酸性 Acid resistance	耐碱性 Alkali resistance	油墨 Inks				油漆 Paints						
													溶剂型 Solvent base inks	水性 Water base inks	UV固化 UV curing inks	其他 Others	溶剂型 Solvent base inks	水性 Water base inks	UV固化 UV curing inks	其他 Others	塑料 Plastics	印花色浆 Textile printing	
		永固红HD-F5RK FAST RED HD-F5RK	C.I. P.R170	7	1.5	40	6	180	4	5	5	5	○	○		○			●	●		○	●
		永固洋红HDM FAST CARMINE HDM	C.I. P.R171	6-7	1.7	45-5	7-8	250	5	5	5	5	●	●			●	●				●	●
		永固红HDT FAST RED HDT	C.I. P.R175	6-7	1.6	40-5	7-8	250	5	5	5	5	●	●			●	●				●	●
		永固洋红HD3C FAST CARMINE HD3C	C.I. P.R176	6	1.5	45	7-8	250	5	5	5	5	○	○			○		○			●	
		坚固红HD-A3B FAST RED HD-A3B	C.I. P.R177	7	1.5	55	8	250	5	4	5	5	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○
		花艳紫红HD-388 PIGMENT RED HD-388	C.I. P.R179	6-7	1.7	35	7	200	5	5	5	5						●	○	●	○		
		花艳紫红HD-392 PIGMENT RED HD-392	C.I. P.R179	6-7	1.6	35	7	200	5	5	5	5						●	○	●	○		
		永固宝红RC-152 FAST RUBINE RC-152	C.I. P.R184	7	1.2	50	5	160	4	4	5	5	○					●	●	●			●
		永固洋红HD4C FAST CARMINE HD4C	C.I. P.R185	6-7	1.7	40-5	7-8	250	5	5	5	5	●	●				●	●				●
		永固红HD2B FAST RED HD2B	C.I. P.R208	6-7	1.6	40-5	7-8	250	5	5	5	5	●	●				●	●				●
		DPP 大红 HD-BO DPP Pigment Red HD-BO	C.I. P.R.254	7.5	1.58	55	8	250	5	5	5	5		○				●					
		永固红HD-7RK FAST RED HD-7RK	C.I. P.R266	7	1.5	45	6	180	5	5	5	5		●	○	●	○				○		
		永固橙RC-3005 FAST ORANGE RC-3005	C.I. P.O5	5.5	1.4	35	6	120	5	4	5	3						●	●	○			○
		永固橙RC-3010 FAST ORANGE RC-3010	C.I. P.O5	5.5	1.4	35	7-8	120	5	4	5	3						●	●	○			
		永固橙RC-3129 FAST ORANGE RC-3129	C.I. P.O5	5.5	1.4	35	6	120	5	4	5	3		●				●					○
		永固桔黄HD-96 FAST ORANGE HD-96	C.I. P.O13	7	1.5	35	3	150	5	4	5	4		○				●					●
		永固橙HD-139 FAST ORANGE HD-139	C.I. P.O34	6.5	1.4	50	5	160	5	4	5	5	○	○	○			●					●
		永固橙HD-213 FAST ORANGE HD-213	C.I. P.O34	6.5	1.4	50	5	160	5	4	5	5							●	●	●	○	○
		永固橙HD-GG FAST ORANGE HD-GG	C.I. P.O34	6.5	1.4	50	5	160	5	4	5	5	●	●		○	○						
		永固橙HD-HL FAST ORANGE HD-HL	C.I. P.O36	7	1.6	45-5	7-8	240	5	5	5	5	●	●				●					●
		永固橙HD FAST ORANGE HD	C.I. P.O16	6-7	1.6	40-5	7-8	170	4	4	3	3	●	●				○	●				○
		汉沙黄RC-133 FAST YELLOW RC-133	C.I. P.Y1	7	1.6	30	6	160	5	4	5	5	○						●	○			○
		汉沙黄RC-103 FAST YELLOW RC-103	C.I. P.Y3	7	1.6	30	6	150	5	4	5	5	○						●				○
		联苯胺黄HD-15 BENZIDINE YELLOW HD-15	C.I. P.Y12	6.5	1.5	50	3	180	4	4	5	5	●										○
		联苯胺黄RC-215 BENZIDINE YELLOW RC-215	C.I. P.Y12	6.5	1.5	50	3	180	5	4	5	5						●					○
		联苯胺黄HDT BENZIDINE YELLOW HDT	C.I. P.Y12	6.5	1.6	50	3	180	4	4	5	5	●		○								
		联苯胺黄HD-15B Benzidine Yellow HD-15B	C.I. P.Y.12	6.5	1.5	50	3	180	4	4	5	5	○										
		联苯胺黄HD-279 BENZIDINE YELLOW HD-279	C.I. P.Y12	6.5	1.5	50	5	180	5	4	5	5		●	●	●							
		永固黄HD-PA Fast Yellow HD-PA	C.I. P.Y.13	7.5	1.5	55	5	180	5	4	5	5		●									

● 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using



色样 Colour sample		产品名称 Product Name	颜料索引号 Color index No.	物理数据 Physical data		牢度性能 Fastness properties								应用领域 Recommended applications									
本色 Full shade	冲淡色 Tint			pH值 pH Value	比重 Density g/cm³	吸油量 Oil absorption ml/100g	耐光性 Light fastness	耐热性 Heat resistance	耐水性 Water resistance	耐油性 Oil resistance	耐酸性 Acid resistance	耐碱性 Alkali resistance	油墨 Inks				油漆 Paints						
													胶印墨 Offset inks	柔版墨 Solvent base inks	甲苯墨 Toluene-base inks	复合墨 Complex inks	水墨墨 Water-base inks	自干漆 Air drying paint	硝基漆 Lacquers	烘漆 Stoving paint	乳胶漆 Emulsion paint	塑料 Plastics	印花色浆 Textile printing
		永固黄RC-1148 FAST YELLOW RC-1148	C.I P.Y13	7	1.5	50	4-5	180	5	4	5	5	●				●					○	
		永固黄HDBG FAST YELLOW HDBG	C.I P.Y13	7	1.5	50	4-5	180	5	4	5	5	●	●	○	○	○						
		永固黄HD-G16 FAST YELLOW HD-G16	C.I P.Y14	7	1.6	40	3	180	5	4	5	5	●								●	○	
		永固黄RC-299 FAST YELLOW RC-299	C.I P.Y14	7	1.6	40	3	180	5	4	5	5					●					●	
		永固黄HD-GS FAST YELLOW HD-GS	C.I P.Y14	7	1.6	40	3	180	5	4	5	5	○	●	○	○							
		永固黄HD-5GF FAST YELLOW HD-5GF	C.I P.Y14	7	1.6	40	3	180	5	4	5	5		○	●	●							
		永固黄HD-5GF-02 Fast Yellow HD-5GF-02	C.I P.Y.14	7	1.6	40	3	180	5	4	5	5			●								
		永固黄2G Fast Yellow 2G	C.I P.Y.17	7	1.55	55	6	180	5	4	5	5	○	●				●			●	●	
		红光黄HD-2RN BENZIDNE YELLOW HD-2RN	C.I P.Y55	6-7	1.6	45	5	7	150	5	4	5	5	●							○	●	
		永固黄HD-TRP Fast Yellow HD-TRP	C.I P.Y.62	7	1.8	55	7	200	5	4	5	5									●	●	
		色淀黄RC-278 YELLOW LAKE RC-278	C.I P.Y62:1	7	1.5	40	7	180	4	4	5	5					○				●		
		永固黄HD-RN FAST YELLOW HD-RN	C.I P.Y65	6-7	1.7	45	5	7	130	5	4	5	4				●	●			○	●	
		汉沙嫩黄RC-182 FAST YELLOW RC-182	C.I P.Y73	7	1.5	45	7	140	5	3	5	5					●	●			○	●	
		永固黄HD-117 FAST YELLOW HD-117	C.I P.Y74	6	1.5	45	6	160	5	3	5	5		●			●	○	○	○			
		永固黄HD-180 FAST YELLOW HD-180	C.I P.Y74	6	1.5	45	6	160	5	3	5	5					●	●	●	●	○	●	
		永固黄 HD-70 Fast Yellow HD-70	C.I P.Y.74	6	1.5	45	6	160	5	3	5	5					●						
		永固黄HD-10G FAST YELLOW HD-10G	C.I P.Y81	6-7	1.6	40	5	7	200	5	5	5	5	●	●		●	●			●	●	
		永固黄RC-277 FAST YELLOW RC-277	C.I P.Y83	7	1.5	35	6	180	5	5	5	5	○				○	●	○	○	●		
		永固黄HD-02 FAST YELLOW HD-02	C.I P.Y83	7	1.5	45	6	180	5	5	5	5	○					●	●	○	●		
		永固黄HD-206 FAST YELLOW HD-206	C.I P.Y83	7	1.5	40	6	180	5	5	5	5	○	○		○	○	●	●	●	○	●	
		永固黄HD-FGL Fast Yellow HD-FGL	C.I P.Y.97	7.5	1.41	40-52	7	200	5	4	5	5	●	●			●	●	●	●	●	●	
		颜料黄HD-2R PIGMENT YELLOW HD-2R	C.I P.Y139	6-7	1.6	40	7	200	5	5	5	5	○	○				●	○	●	○		
		颜料黄HD-3R PIGMENT YELLOW HD-3R	C.I P.Y139	6-7	1.6	40	8	200	5	5	5	5	○	○				●	○	●	○		
		耐晒黄HD-AGR Pigment Yellow HD-AGR	C.I P.Y.147	7-8	1.8	55	7-8	300	4	5	5	5	○	○					○		●	●	
		颜料黄RC-4G PIGMENT YELLOW RC-4G	C.I P.Y150	6-7	1.7	35	8	200	5	5	5	5	○	○				●	○	●	○		
		永固黄HD4G FAST YELLOW HD4G	C.I P.Y151	7	1.6	40	7-8	230	5	5	5	5	○	○		○			●	●		●	
		永固黄HD3G FAST YELLOW HD3G	C.I P.Y154	6-7	1.6	40	5	7-8	250	5	5	5	5	●	●		●	●			●	●	
		永固黄HD-WGP Fast Yellow HD-WGP	C.I P.Y.168	7.5	1.7	55	7	260	5	4	5	5	○	○				○			●	○	
		永固黄HDE Fast Yellow HDE	C.I P.Y.174	7.5	1.5	40	6	180	5	5	5	5	●										

● 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using



色样 Colour sample		产品名称 Product Name	颜料索引号 Color index No.	物理数据 Physical data		牢度性能 Fastness properties								应用领域 Recommended applications									
本色 Full shade	冲淡色 Tint			PH值 pH Value	比重 Density g/cm³	吸油量 Oil absorption ml/100g	耐光性 Light fastness	耐热性 Heat resistance	耐水性 Water resistance	耐油性 Oil resistance	耐酸性 Acid resistance	耐碱性 Alkali resistance	油墨 Inks				油漆 Paints						
													胶印墨 Offset inks	溶剂墨 Solvent base inks	甲苯墨 Toluene-base inks	复合墨 Complex inks	水墨墨 Water-base inks	自干漆 Air drying paint	硝基漆 Nitrocellulose lacquers	烘漆 Baking paint	乳胶漆 Emulsion paint	塑料 Plastics	印花色浆 Textile printing
		永固黄HDS Fast Yellow HDS	C.I P.Y.174	7	1.5	50	4-5	180	5	4	5	5	●		○								
		联苯胺黄HD-GRX Benzidine Yellow HD-GRX	C.I P.Y.176	7.5	1.8	40	6	200	5	4	5	5	●	○					○			●	○
		颜料黄HD-HG Fast Yellow HD-HG	C.I P.Y.180	7	1.42	43	5	250	5	5	5	5	●	●							●	●	●
		颜料黄HD-HGG Fast Yellow HD-HGG	C.I P.Y.180	7	1.4	43	5	250	5	5	5	5	●	●			○				●	●	●
		永固黄HD-RP Fast Yellow HD-RP	C.I P.Y.183	7.5	1.7	40	8	300	5	5	5	5	○	○					○			●	○
		永固黄HDF Fast Yellow HDF	C.I P.Y.188	7	1.5	50	4-5	180	5	4	5	5	●										
		永固黄HD-HGR Fast Yellow HD-HGR	C.I P.Y.191	7	1.7	45	7	300	5	5	5	5	○	○					○			●	○
		青莲色源RC-159 FAST BRONZE VIOLET RC-159	C.I P.V3	7	1.8	50	5	120	4	4	5	4	○				●					○	○
		青莲色源RC Fast Bronze Violet RC	C.I P.V.3	7	1.8	50	5	120	4	4	5	4		●			○						
		喹吖啶酮紫HD-3R Quindo Violet HD-3R	C.I P.V.19	7.5	1.7	50	7	250	5	5	5	5	●	○	○	○	●	●					
		喹吖啶酮紫HD-5R Quindo Violet HD-5R	C.I P.V.19	7.5	1.7	50	7	250	5	5	5	5		●		●		●					
		喹吖啶酮紫HD-101 QUINDO VIOLET HD-101	C.I P.V19	7.5	1.7	50	7	250	5	5	5	5	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●
		喹吖啶酮紫HD-201 QUINDO VIOLET HD-201	C.I P.V19	7.5	1.7	50	7	250	5	5	5	5	●	●	○	●	●	○	○	●	○	○	○
		喹吖啶酮紫HD-400 QUINDO VIOLET HD-400	C.I P.V19	7.5	1.7	50	7	250	5	5	5	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		永固紫HD-197 FAST VIOLET HD-197	C.I P.V23	7	1.6	45	6-7	200	5	5	5	5	○				●					○	●
		永固紫HD-256 FAST VIOLET HD-256	C.I P.V23	7	1.6	45	6-7	200	5	5	5	5	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○
		永固紫RC-2000 FAST VIOLET RC-2000	C.I P.V23	7	1.6	45	7	200	5	5	5	5		●	●	●						●	
		酞菁蓝BX (HD-403) Phthalocyanine Blue BX (HD-403)	C.I P.B.15:0	7	1.65	37.5	7-8	200	5	5	5	5	●				●	●			●	●	○
		酞菁蓝BX (HD-404) Phthalocyanine Blue BX (HD-404)	C.I P.B.15:0	7	1.58	37.5	7-8	200	5	5	5	5										●	
		酞菁蓝B (HD-501A) Phthalocyanine Blue B (HD-501A)	C.I P.B.15:0	7	1.64	37.2	7-8	200	5	5	5	5	●				●	●			●	●	●
		酞菁蓝B (HD-502) Phthalocyanine Blue B (HD-502)	C.I P.B.15:0	7	1.61	37.2	7-8	210	5	5	5	5	○					○				●	
		酞菁蓝BS (HD-601) Phthalocyanine Blue BS (HD-601)	C.I P.B.15:1	7	1.67	37.5	7-8	250	5	5	5	5	○		●		●	●		○	●	○	○
		酞菁蓝BS (HD-602) Phthalocyanine Blue BS (HD-602)	C.I P.B.15:1	7	1.65	37.5	7-8	260	5	5	5	5	●		●		○	○		○		○	○
		酞菁蓝BS (RC-2721) Phthalocyanine Blue BS (RC-2721)	C.I P.B.15:1	7	1.50	40	8	230	5	5	5	5										●	
		酞菁蓝BS (KBSD) Phthalocyanine Blue BS (KBSD)	C.I P.B.15:1	7	1.48	40	8	240	5	5	5	5								●			
		酞菁蓝BS (HD-414) Phthalocyanine Blue BS (HD-414)	C.I P.B.15:1	7	1.5	39	7	220	5	5	5	5				○	○					●	○
		酞菁蓝 (HD-03) Phthalocyanine Blue (HD-03)	C.I P.B.15:2	7	1.62	37.5	7-8	260	5	5	5	5	●	●	●	●		●	●	●		○	
		酞菁蓝BGS (HD-801) Phthalocyanine Blue BGS (HD-801)	C.I P.B.15:3	7	1.61	40	7-8	250	5	5	5	5	●				●	●			●	●	●
		酞菁蓝BGS (HD-805) Phthalocyanine Blue BGS (HD-805)	C.I P.B.15:3	7	1.60	40	7-8	250	5	5	5	5	○					●				●	

● 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using